



板類甲醛釋出量型式認可試驗報告

0617

桂田技術顧問有限公司 桂田台北實驗室

指定試驗室編號: SL3-JJ-C-0002

地址: 新北市深坑區北深路二段136巷15-3號 電話: (02)6637-8009 傳真: (02)2664-7513

報告編號: 220713001

頁次: 第 1 頁, 共 1 頁

收件日期: 111 年 07 月 13 日

工程名稱: 甲醛釋出量型式認可試驗

試驗日期: 111 年 07 月 20 日

樣品名稱: 複合木質地板

發行日期: 111 年 07 月 20 日

試驗項目	試驗規格	試驗結果
YOZU-K009 主要型式		
YOZU-K009 主要型式(厚度 8mm, F3)	CNS 11342	
甲醛釋出量(最大值) mg/L	2.1 mg/L 以下	1.1
甲醛釋出量(平均值) mg/L	1.5 mg/L 以下	1.1
標示檢查(非 TAF 認可項目, 僅就標示進行審查, 未評定實質內容)	CNS 11342 第 7 節標示項目	符合

試驗說明:

1. 評定: 符合(試驗係依據 CNS 11342-103.10.09 標準檢驗之)。

2. 本報告其附件計有:

(1) 型式試驗分類表 2 頁。

(2) 規格一覽表 1 頁。

(3) 商品斷面圖 1 頁。

(4) 彩色照片(厚度具尺規) 1 頁。

(5) 製程概要(流程說明) 1 頁。

(6) 中文標示樣張 1 頁。

附註: (1) 本試驗報告所列記錄僅對樣品負責。

(2) 本報告未蓋鋼印無效, 並不得塗改及摘錄複製。

會驗人員: NA

服務人員: 陳榮仁

報告簽署人:



試驗報告



報告編號：HB-22-06001

C-22-25608

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 08 月 19 日

樣品名稱：超耐磨木地板(8mm)

收件日期：111 年 08 月 08 日

試驗日期：111 年 08 月 17 日 ~ 111 年 08 月 18 日

備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	CNS 11342(2014)	0.3

註：本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

游家明

報告簽署人

試驗報告

報告編號：TB-22-04375
C-22-09541頁數：1 OF 1
報告日期：111年08月25日

工程名稱：自測

承包商：----

供料廠商：----

樣品名稱：超耐磨木地板(8 mm)

收件日期：111年08月11日

試驗日期：111年08月11日~111年08月25日

備註：1.以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3.本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼：HB-22-06002 C-22-25609，收件日期：111年08月08日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。


試驗結果：

試驗項目	試驗結果		試驗方法
防焰性	#火源加熱時間(sec)	30	CNS 7614(1994)A法
	餘焰時間(sec)	0	
	餘燼時間(sec)	0	
	炭化長度(cm)	5	

- 註：1.樣品平均厚度 8.2 mm
2.試驗者：葉家綻
#3.測試面為表面(紋路面)
4.測試樣品尺寸 29.5 cm × 19.5 cm
5.本試驗之樣品尺寸及厚度不在試驗方法之適用範圍內(厚度須未滿5 mm)，故無法出具TAF標誌之報告
6.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。


報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號： TB-22-04376
C-22-09542

頁數： 1 OF 1
報告日期： 111年08月17日

工程名稱： 自測
承包商： -----

供料廠商： -----
樣品名稱： 超耐磨木地板(8 mm)

收件日期： 111年08月11日
試驗日期： 111年08月11日~111年08月17日
備註： 1.以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3.本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼：HB-22-06003 C-22-25610，
收件日期：111年08月08日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
表面耐磨性-磨耗終點(轉)	13200	CNS 11367(1985)

註：1.耐磨試驗之片數為1片，研磨輪為AA180，附加於每一磨耗輪之載重為0.54 kg，
磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為60 r/min
2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：HB-22-05998

C-22-25605

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 08 月 26 日

樣品名稱：超耐磨木地板(8mm)

收件日期：111 年 08 月 08 日

試驗日期：111 年 08 月 23 日

備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐菸灼性 (香菸直接燒灼法)	參考 CNS 11367(1985)	試片表面無產生不可清除之灼痕、褪色、龜裂及起泡現象

註：本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人



材料暨工程實驗室-台北

試驗報告



報告編號：HB-22-05999

C-22-25606

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 08 月 19 日

樣品名稱：超耐磨木地板(8mm)

收件日期：111 年 08 月 08 日

試驗日期：111 年 08 月 17 日 ~ 111 年 08 月 18 日

備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、

收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐酸性	參考 CNS 2215(2017)	表面無變色

註：本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：HB-22-05997

C-22-25604

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 08 月 19 日

樣品名稱：超耐磨木地板(8mm)

收件日期：111 年 08 月 08 日

試驗日期：111 年 08 月 08 日 ~ 111 年 08 月 17 日

備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐衝擊性	參考 CNS 2215(2017)	無龜裂、剝離、貫穿及裂縫狀態，無明顯凹陷

註：1. 本試驗之樣品不在 TAF 認可範圍內，故無法出具 TAF 標誌之報告。
2. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-22-06000

C-22-25607

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 08 月 19 日

樣品名稱：超耐磨木地板(8mm)

收件日期：111 年 08 月 08 日

試驗日期：111 年 08 月 17 日 ~ 111 年 08 月 18 日

備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐鹼性	參考 CNS 2215(2017)	表面無變色

註：本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

(Handwritten Signature)

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：HB-22-05996

C-22-25603

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 08 月 19 日

樣品名稱：超耐磨木地板(8mm)

收件日期：111 年 08 月 08 日

試驗日期：111 年 08 月 17 日

備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
密度(g/cm ³)	參考 CNS 2215(2017)	0.88

註：1. 本試驗之樣品不在 TAF 認可範圍內，故無法出具 TAF 標誌之報告。
2. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人